

CE 78 LIGHT

Stucco in polvere SUPER leggero
per giunti su pannelli di cartongesso



DEFINIZIONE TECNICA

Stucco in polvere LEGGERO specialmente formulato per la stuccatura di giunti tra pannelli di cartongesso con bordi assottigliati, da usare con NASTRO o banda

Tempo di utilizzazione dell'impasto:
2 ore

COMPOSIZIONE E ASPETTO

Gesso, carbonato di calcio, cariche alleggerite, resine e diversi additivi. La pasta ottenuta è di colore bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nessuna fessura fino a 5 mm di spessore

Peso specifico in polvere: 0,65

Peso specifico in pasta: 1,15

Tempo di presa: da 2 a 4 ore

SUPPORTI AMMESSI

Tutti i tipi di pannelli di cartongesso con o senza isolanti (lana di vetro, lana di roccia, polistirene) a bordi sottili

RIVESTIMENTI

Sottofondo per pannelli di cartongesso.

Stucco di finitura a base di gesso.

Documenti da consultare: DTU 25.41 e DTU 25.42. NF EN 13963-Marchio CE.

STOCCAGGIO

9 mesi in imballaggio di origine non iniziato, al riparo dall'umidità

Confezioni da 15 kg.

POSA IN OPERA

PRECAUZIONI: La temperatura durante l'applicazione e l'essiccazione deve essere compresa tra i +5 e +30° C.

NON applicare su supporto umido - NON utilizzare la pasta che abbia già iniziato l'indurimento

APPLICAZIONE: Prima del trattamento, i giunti sono da riempire quando non uniti perfettamente, oltre a turare le altre imperfezioni (scrostamenti, deterioramenti dei paramenti).

L'applicazione si fa manualmente "tirando" lo stucco con una spatola da 10 o 15 cm e posando il nastro (lato ruvido contro l'intonaco). Dopo di che applicare una mano di finitura, lasciare asciugare del tutto e finire in modo da ricoprire il nastro. Coprire pure le teste delle viti.

Applicare un nastro rasente il soffitto avendo cura che l'intonaco sia completamente privo di qualsiasi traccia di antiadesivo. In caso di angoli verticali sporgenti, usare un nastro armato oppure un profilato metallico.

RAPPORTO DELLA MISCELA: da 9,5 a 10 litri d'acqua per sacco da 15 kg

CONSUMO: Circa 210/g/mq di lastra (350 g per uno stucco tradizionale)

ESSICCAZIONE: è possibile ripassare sul prodotto 4 / 5 ore dopo la prima applicazione

STUCCO IN POLVERE SUPER LEGGERO ADATTO PER GIUNTI

Specifico per la stuccatura tra pannelli di cartongesso

La sua formulazione "alleggerita" riduce notevolmente il peso del sacco pur mantenendo lo stesso rendimento di un prodotto classico.

VANTAGGI

- Rendimento Equivalente ad un sacco di 25 Kg
- Presa rapida

PESO NETTO
15 kg

RESA EQUIVALENTE A
25 kg



SEMIN 4 rue de la Gare – F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER –
Tel. (+33) 03.82.83.53.57 - Fax. (+33) 03.82.83.93.33 Email: mail@semin.com

Esclusivista per l'Italia: FARBENTECH Commerciale S.r.l. – Via Cavour 108 -30010 CAMPONOGARA (VE)
Tel. 041.5150896 - Fax. 041. 5151748 – E-mail: info@farbentech.com - www.farbentech.com