

Scheda Tecnica



conti

Colori professionali

# ContiPur<sup>®</sup> 2K Härter

Indurente per ContiPur<sup>®</sup> Satin e ContiPur<sup>®</sup> Multigrund

## Descrizione del prodotto

**Campo d'applicazione** Indurente per **ContiPur<sup>®</sup> Satin** e **ContiPur<sup>®</sup> Multigrund** ai fini di migliorare le proprietà del rivestimento

**Tipo di impiego** L'aggiunta di **ContiPur<sup>®</sup> 2K Härter** migliora le seguenti proprietà del rivestimento: durezza della superficie, resistenza agli agenti chimici (resistenza all'alcool), pienezza. Con **ContiPur<sup>®</sup> Multigrund** si ottiene l'indurimento necessario.



- **altamente robusto**
- **maggiore resistenza allo sfregamento**
- **ottima resistenza agli agenti chimici**
- **migliora l'effetto isolante**  
(ContiPur<sup>®</sup> Multigrund)



## Caratteristiche di identificazione

<b>Tipo di legante</b>	Isocyanate	<b>Rapporto di miscelatura</b>	Satin/Multigrund : indurente = 10 : 1
<b>Colore</b>	incolore	<b>Tempo di lavorazione</b>	ca. 2 ore a +20°C
<b>Confezione</b>	250 g e 75 g	<b>Stoccaggio</b>	fresco e asciutto ca. 6 mesi
<b>Peso specifico</b>	ca. 1,150 g/ml		

## Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

**Applicazione** **ContiPur<sup>®</sup> 2K Härter** aggiunto secondo il rapporto indicato, si unisce in modo omogeneo con la componente base (**ContiPur<sup>®</sup> Satin** o **ContiPur<sup>®</sup> Multigrund**). Durante l'operazione di miscelazione si devono assolutamente includere in essa i residui marginali delle confezioni, per l'operazione è consigliato l'utilizzo di un mescolatore elettrico a bassa velocità (< 400 giri/min). La reazione inizia immediatamente e il prodotto deve essere utilizzato entro i tempi di lavorazione indicati. Non unire mai il materiale nuovo appena mescolato a resti di materiale vecchi.

**Tempo di lavorazione** Circa 2 ore. In caso di temperature alte tale tempo si riduce. Terminato il tempo di lavorazione il materiale comincia ad addensarsi. Non provare a ripristinare la consistenza del materiale addensato diluendolo. I materiali addensati devono venire adeguatamente smaltiti.

**Rapporto di miscelatura** Rapporto di miscelazione in caso di aggiunta dell'indurente **ContiPur<sup>®</sup> 2K Härter** (catalizzatore) per **ContiPur<sup>®</sup> Satin** e **ContiPur<sup>®</sup> Multigrund**:  
 Lacca di base: indurente 10:1  
 2.500 ml **ContiPur<sup>®</sup> Satin** + 250 g **ContiPur<sup>®</sup> 2K Härter**  
 750 ml **ContiPur<sup>®</sup> Satin** + 75 g **ContiPur<sup>®</sup> 2K Härter**

**Diluizione** L'aggiunta di **ContiPur<sup>®</sup> Härter** addensa il materiale di base; dopo l'aggiunta di **ContiPur<sup>®</sup> Härter** si consiglia di diluire il materiale con al massimo il 3 % acqua ai fini di ripristinare le proprietà di lavorazione consuete.

**Pulizia degli utensili** Dopo l'uso sciacquare immediatamente gli apparecchi e strumenti di lavoro con acqua, eventualmente servendosi anche di detersivi. I fondi che sono stati imbrattati di materiale possono venire puliti con **Kluthé Lösol<sup>®</sup> 2010**.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

# ContiPur<sup>®</sup> 2K Härter



Colori professionali

**Indurente per ContiPur<sup>®</sup> Satin e ContiPur<sup>®</sup> Multigrund**

## Avvertenze

- Rispettare in particolare** Le inerenti schede dati di sicurezza UE!  
In casi complessi ricorrere a una consulenza.
- Sicurezza** Contiene Isocyanate. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. I resti e le confezioni devono venire eliminati in modo sicuro. Da applicare solo in ambienti ben ventilati. In caso di ingestione chiamare immediatamente il medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. Evitare il contatto con gli occhi.

## Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)  
Tel: 041.5150896  
Fax: 041.5151748  
info@farbentech.com  
www.farbentech.com



**CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**  
**AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -**  
**TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS**

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthé.com](http://www.kluthé.com) - E-Mail: info@kluthé.com

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com