

CE 86



STUCCO PER GIUNTI SENZA BANDA

Il CE 86 è un prodotto di qualità particolarmente adatto per il trattamento dei giunti **SENZA** nastro tra pannelli di cartongesso con bordi arrotondati.

Si presta ugualmente anche per tutti i lavori di riempimento, lisciatura e per realizzare stucchi decorativi.

COMPOSIZIONE TECNICA

Stucco in polvere a base di gesso, carbonato di calcio, resina e additivi. La pasta che ne risulta è di colore bianco.

SUPPORTI AMMESSI

Qualsiasi tipo di supporto per interni : gesso, pannelli di cartongesso con bordi assottigliati o stondati, calcestruzzo, cemento cellulare, mattoni...

RIVESTIMENTI

Può essere ricoperto con **qualsiasi tipo** di pittura, intonaco di gesso, colla o carta da parati. Le colle per piastrelle devono essere adatte per i supporti in gesso.



CONFEZIONI

SACCO da 5 / 25 KG

VANTAGGI

Prodotto **POLIVALENTE** utilizzabile per molteplici esigenze

Eccellente scorrevolezza

Buona aderenza sulla maggior parte dei supporti

PRECAUZIONI D'USO

- La temperatura durante l'applicazione e l'essiccazione deve essere compresa tra i 5 e i 30°C.
- NON applicare su supporto umido
- NON usare pasta che abbia già iniziato l'indurimento

RAPPORTO DELLA MISCELA

Dai 2,5 ai 3 lt. d'acqua per sacco da 5 kg, in base al lavoro da effettuare

CONSUMO

Per lisciare (finitura) : 0.4 kg/mq
Per riempire : da 0.3 a 0.4 kg/mq

TEMPO DI ESSICCAZIONE

Dipende molto dalle condizioni ambientali, dal supporto e dallo spessore applicato. In genere, per ogni cm di spessore, il CE 86 è asciutto dopo 4-6 ore ca.

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Applicare una prima mano riempiendo profondamente il giunto dare una seconda mano dopo 1 ora 30 per poter levigare e rifinire il giunto.

RIEMPIMENTO, ASSEMBLAGGIO, SIGILLATURA

Diluire con 45% d'acqua: da 2.2 a 2.31 lt. d'acqua per sacco da 5 kg, oppure da 11 a 11.5 lt. per 25 kg.

Aprire le fessure o crepe smussandole. Applicare con un frettazzo o spatola per stucco.

Riempire totalmente la parte da coprire e lisciare con cura.

Tempo di utilizzo : 45 min.

Indurimento : 1 ora ca.

CONSIGLI DI POSA

Dare alla miscela del CE 86 la consistenza di uno stucco, per limitare la contrazione nel caso di uno spessore considerevole.

